

TECHNICAL DATA SHEET – ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ HIGH-PRESSURE DECORATIVE LAMINATE (HPL) BOARD

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	PROPERTY/ATTRIBUTE UNIT	REQUIREMENT EN 438:3	AKRITAS VALUE
Resistance to surface wear (Αντίσταση στην εκδορά)	EN 438:2	Wear resistance Revolution (min) Initial point	150	>200
Resistance to water vapour (Αντίσταση στους υδρατμούς)	EN 438:2	Appearance Rating (min) Gloss finish Other finishes	3 4	>3 4
Resistance to dry heat (160°C) (Αντίσταση σε ξηρή θερμότητα 160°C)	EN 438:2	Appearance Rating (min) Gloss finish Other finishes	3 4	>3 >4
Resistance to impact by small diameter ball (Αντοχή σε κρούση με μπάλα μικρής διαμέτρου)	EN 438:2	Spring force N (min)	20	>25
Resistance to impact by small diameter ball(optional) (Αντοχή σε κρούση με μπάλα μικρής διαμέτρου- προαιρετικά)	EN 438:2	Drop height mm (min)	800	>800
Resistance to scratching (Αντίσταση στη χάραξη)	EN 438:2	Force Rating (min) Smooth finishes Textured finishes	2 3	>2,5 >3
Resistance to staining (Αντίσταση στο λέκιασμα)	EN 438:2	Appearance Rating (min) Groups 1 & 2 Group 3	5 4	5 >4
Resistance to cracking under stress(optional) (Αντίσταση στο ράγισμα υπό πίεση - προαιρετικά)	EN 438:2	Force Rating (min)	4	5
General Reference:				

As a consequence of the constant improvement of our products, and/or possible changes of the relevant standards and legal requirements, no legal claim can be derived from the data in the product data sheet!

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας και/ή πιθανών τροποποιήσεων των σχετικών προτύπων και των νομικών απαιτήσεων, καμία νομική αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα στο φύλλο δεδομένων προϊόντος!