

**TECHNICAL DATA SHEET – ΔΕΛΤΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
MELAMINE FACED BOARD FOR INTERIOR USES**

(Σανίδες με επένδυση μελαμίνης για χρήση σε εσωτερικούς χώρους)

CHARACTERISTIC	TEST METHOD	UNIT	REQUIREMENT EN 14322	VALUE
Resistance to cracking <i>(Αντίσταση στο ράγισμα)</i>	EN 14323	Rating	≥ 3	≥ 4
Resistance to scratching <i>(Αντίσταση στη χάραξη)</i>	EN 14323	N	$\geq 1,5$	$\geq 1,5$
Resistance to staining <i>(Αντίσταση στο λέκιασμα με χημικά)</i>	EN 14323	Rating	≥ 3	≥ 4
Resistance to surface wear <i>(Αντίσταση στην εκδορά)</i>	EN 14323	Class 1, 2, 3A, 3B, 4		3A
Resistance to cigarette burn [*] <i>(Αντίσταση στο κάψιμο από τσιγάρο)</i>	EN 14323 EN 438-2	Rating		> 3
Resistance to steam [*] <i>(Αντίσταση στον ατμό)</i>	EN 14323 EN 438-2	Rating		≥ 3
Surface soundness [*] <i>(Αντίσταση στον επιφανειακό εφελκυσμό)</i>	EN 311	Nt / mm ²	-	$> 1,2$
Formaldehyde release <i>(Εκπομπή φορμαλδεΐδης)</i>	ISO 12460-5	Class	-	E1
[*] <i>Supplementary properties and test methods</i> [*] <i>Επιπλέον ιδιότητες και μέθοδοι ελέγχου</i>				

General Reference:

As a consequence of the constant improvement of our products, and/or possible changes of the relevant standards and legal requirements, no legal claim can be derived from the data in the product data sheet!

Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων μας και/ή πιθανών τροποποιήσεων των σχετικών προτύπων και των νομικών απαιτήσεων, καμία νομική αξίωση δεν μπορεί να προκύψει από τα δεδομένα στο φύλλο δεδομένων προϊόντος!